

TECHNISCHE DATEN

Massivholzparkett unbehandelte Eiche – 14 mm

Gehobelt und unbehandelt, zum Abschleifen, mit Nut und Feder an den vier Seiten.
Unterseite gerillt.



Das Standardparkett ist nicht abgekantet (GO0) oder mit 2,5 mm an den Schmalseiten abgekantet (GO2). Auf Bestellung sind die Parkettdielen mit 2,5 mm-Abkantungen an allen vier Seiten erhältlich (GO4).

Holz:

Französische Eiche – 100 % PEFC-zertifiziert – Kontrollkette Nr. QUAL/13-736

Auswahl:

- I/BIS – Château
- RUA – Manoir
- RUA/RUB – Orval
- RUB – Rustique
- RUC – Campagne

Von 80 mm bis 180 mm – (80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200)

Längen:

Unterschiedlich – von 400 mm bis 2.500 mm ($\frac{1}{3}$ < 1.000 mm, $\frac{1}{3}$ zwischen 1.000 mm und 1.500 mm und $\frac{1}{3}$ > 1.500 mm)*

Breiten:

*Angabe zur Orientierung, da Holz ein lebendes Material ist, kann es je nach Zulieferung, Charge und Lagerbestand zu leichten Abweichungen kommen.

Massendichte und Gewicht:

ca. 700 kg/m³, d. h. 10 kg/m²

Feuchtigkeitsgehalt:

Der Feuchtigkeitsgehalt beim Verlassen unserer Fertigung liegt bei 9 % ± 2 %.

Härte:

Stoßfestigkeit (Nm/cm ²):	6.2
Brinellhärte in Faserrichtung (N/mm ²):	57
Brinellhärte quer zur Faserrichtung (N/mm ²):	32
Monnin-Härte:	3.5

Schrumpfungskoeffizient:

Bei einer Toleranz des Feuchtigkeitsgehaltes von 1 %:

Axial:	± 0,025 %
Radial:	± 0,20 %
Tangential:	± 0,31 %

Reaktion auf Hitze und Feuer:

Hitzebeständigkeit:	± 0,12 m ² K/W
Wärmeleitung:	± 0,17 W/m.K
Brandverhalten:	M3 (mäßig brennbar)

Verpackung:

Unser Parkett hat unterschiedliche Längen von 400 mm bis 2.500 mm. Die Parkettdielen sind zu je 5 verpackt, etikettiert und in Kunststoffolie eingeschweißt, auf Wunsch umreift.

Verarbeitung:

Eiche ist ein natürlich langlebiges Holz, aber auf ausdrücklichen Wunsch können wir es vorsorglich gegen biologischen Holzbefall behandeln (Spezielles Insektizid für Innenholz [Parkett, Paneele und Unterkonstruktionen]).

Verlegung:

Unter Einhaltung der französischen Norm NF DTU 51.2 für die Verlegung von verklebtem Parkett.

SCHWIMMENDE VERLEGUNG UNTER ALLEN UMSTÄNDEN UNTERSAGT